

KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

AKROPON®

rugalmas padlófesték

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

Az AkroPON® akrilát bázisú, vizes diszperziós, gyárilag színezett, gyorsan száradó padlóbevonó festék. A belőle készült bevonat fagyálló, nagy kopásállóságú.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Fedett kültéren és beltérben használható festék. Jól tapad beton, betonp, téglá, vakolat, fa, pala és különböző kőburkolat felületén. Alkalmazható járda, lépcső, terasz, gépkocsi beálló, épület- és kerítéslábazat állagmegóvó, dekoratív festésre, valamint beltérben kisebb forgalmú helyiségek (pl. kamra, padlásfeljáró, különböző tároló, barkácműhely) padlójának átfestésére. Olaj-, benzin- és sóállósága miatt alkalmas kis forgalmú garázs, gépkocsitároló padlójának bevonására.

Csapadékvíznek, hólének tartósan kitett vízszintes felületeken a festék fellágyulhat, de kiszáradás után visszanyeri eredeti szilárdságát. A fellágyult festék mechanikai behatásra könnyen sérülhet.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A festék tulajdonságai

Termékjellemző/mértékegység	Érték
Külső	színes, homogén diszperzió
Bőrösödés okozta anyagvesztés m%	0
Üledék	Kézi keveréssel 5 percen belül homogenizálható
Szárazanyag tartalom m%	54-56
Sűrűség (kg/m ³)	1300-1400
pH	8,0-9,0
Száradási idő 20 °C-on	felületi száradás: max.2óra teljes száradás: max.24óra
Fajlagos anyagszükséglet hígítatlan festékből 2 rétegben összesen	0.25-0.35 liter/m ²
Tűzvédelmi osztályba sorolás	Nem tűzveszélyes
VOC tartalom (A/i)	max. 140g/l

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2021 JANUÁRJÁBAN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

SAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KÍVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E, A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ A FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistáinkat megtekintheti
a www.kemikalrt.hu című honlapunkon.

A bevonat tulajdonságai

Termékjellemző/mértékegység	Érték
Vízáteresztés kg m ⁻² h ^{-0,5}	< 0,1
Vízáteresztés osztályba sorolás	W3: alacsony vízáteresztésű
Vizgózáteresztő képesség gm ⁻² d ⁻¹	>150
Vizgózáteresztő képesség osztályba sorolás	V1: magas páraáteresztésű
Tapadószilárdság beton alapfelületen N/mm ²	min.1,0
Vízállóság (24 óra 20°C-on)	a bevonat nem károsodik
Tartósság gyorsított laboratóriumi ciklusvizsgálattal	Kültéri ciklus után külső változás, meghibásodás ne legyen a felületen
Tapadószilárdság beton alapfelületen gyorsított laboratóriumi ciklusvizsgálat után	min. 1,0 N/mm ²
Keménység (Clemen szerint)	min. 5,0 N
Fagyállóság	fagyálló

FELHASZNÁLÁS MÓDJA

Festés előtt az alapfelületen megfelelő javítóanyagokkal végezzük el a szükséges javításokat.

A felületről mechanikai úton (kaparás, csiszolás, stb.) távolítsunk el mindenféle szilárd szennyeződést. A tisztításkor keletkezett és a felületre korábban lerakódott port, porszívóval gyűjtsük össze. A felületen lévő zsír és olajszennyeződéseket mosószeres vízzel távolítsuk el. Ha ez nem lehetséges (mert a zsír és olaj mélyen beszívódott a pórusokba) a szennyezett felületet betonmarással vagy véséssel el kell távolítani és a felületen keletkezett hibákat megfelelő javítóanyagokkal ki kell javítani.

Az alapozást légszáraz vagy enyhén nedves felületen (víztócsák ne legyenek rajta) végezzük el, AkroPON® univerzális alapozó termékkel.

Az AkroPON®-t két rétegben hordjuk fel ecsettel, hengerrel vagy szórással. Használat előtt a festéket alaposan keverjük fel.

Az első réteg felhordásakor 10-15 %, a második réteg felhordásakor pedig 5 % vízzel hígítsuk meg a festéket.

A két réteg felhordása között 25 °C-on min. 2 óra száradási időt kell biztosítani. Alacsonyabb hőmérsékleten vagy 75 % relatív páratartalom fölött a száradási idő jelentősen megnövekedhet. A kezelt felületet a teljes kiszáradásig víz/csapadék és fagyhatás nem érheti.

A szerszámok a száradás előtt vízzel tisztíthatóak.

A padlóbevonat kopásállóságát és tisztíthatóságát fokozhatjuk, ha az AkroPON® bevonatot egy vagy két réteg Betonlakkal átfestjük.

Felhasználási hőmérséklet: 5 – 25 °C között

Anyagszükséglet: 0.25-0.35 liter/m² hígítatlan festék 2 rétegben a felület szívóképességétől függően.

Színezhetőség: Az Akropon® festék 14 alapszínben kapható, melyek egymással korlátlan arányban keverhetők. Az alapszínű festéket fehér színnel keverve különböző pasztell árnyalatok keverhetők.

MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM

Az AkroPON® festék rendeltetésszerű használata az egészségre veszélytelen. A bőrre fröccsent anyag vizes lemosással eltávolítható, szembe fröccsenése esetén bő vízzel kell a festéket kimosni.

Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

A keverék a hatályos rendelet szerint veszélyesként nem osztályozott. Vizes bázisú, nem tűzveszélyes készítmény!

Felhasználáskor, a festéskor általában szokásos higiéniai előírásokat be kell tartani.

Munkavégzés közben védőkesztyű, zárt védőruha, ill. védőszemüveg használata javasolt. A szembe, vagy bőrre került anyagot bő vízzel azonnal el kell távolítani.

GYÁRTJA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

4254 NYÍRADONY,
SZÉCHENYI U. 105

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

FORGALMAZZA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

1097 BUDAPEST, IX.
TAGLÓ U. 11-13

TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH208 -1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, valamint -5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on 3:1 arányú keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

EUH211 Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

A festékmaradékot élővízbe vagy csatornába önteni tilos! A beszáradt festék építőipari hulladékként kezelendő.

A kezelt árucikk biocid terméket tartalmaz. A termék az alábbi konzerválószeret tartalmazza:

- 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on,
- (etiléndioxi)dimetanol,
- 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on 3:1 arányú keveréke;

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

Csomagolás: 1 literes műanyag dobozban , 4 literes és 15 literes műanyag vödörben.

Tárolás: Gyermekektől elzárva, eredeti csomagolásban, élelmiszertől, ivóvíztől, takarmánytól elkülönítve, száraz, hűvös, fagymentes helyen. **Fagyveszélyes termék!**

Szavatossági idő: eredeti, bontatlan csomagolásban, az előírt tárolás esetén, a gyártástól számított 24 hónap.

GYÁRTJA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

4254 NYÍRADONY,
SZÉCHENYI U. 105

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

FORGALMAZZA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

1097 BUDAPEST, IX.
TAGLÓ U. 11-13

TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.